TWP

INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN EN AEROSOL

DESCRIPCIÓN

TWP es un desplazante de agua especialmente formulado que al secarse forma una película cerosa y fina, brindando un sello efectivo contra la humedad y la corrosión. **TWP** provee protección a largo plazo para todo tipo de superficies metálicas, aún bajo condiciones ambientales severas, tales como agua, alta humedad o niebla salina.

TWP puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores a manera de recubrimiento protectivo para materias primas, partes maquinadas, herramientas, cañerías, fittings, válvulas, etc. ya sea durante su almacenaje o tránsito.
TWP no se resquebraja ni se escama; penetra totalmente para desplazar la humedad y evitar la corrosión, aún en los intersticios más pequeños. **TWP** es de color turquesa, lo que facilita el control visual de la aplicación del producto. Su remoción es también muy fácil y segura utilizando un solvente de seguridad como **JET-LUBE® CLEAN-UP™**.

VENTAJAS

- **Penetra profundamente desplazando la humedad**
- **Evita la herrumbre y la corrosión**
- **No tóxico**
- **Económico**
- **Fórmula apta para interior y exterior**
- **No se resquebraja ni se escama**
- **De fácil remoción**
- **Aerosol de uso seguro, sin fluorocarbono. Propelente propano-butano.**
- **Color turquesa fácilmente identificable**
- **Para tubing, casing y cañerías. No es necesaria su remoción antes de aplicar el compuesto para running**
- **Cumple normal MIL-C-16173E, grados 1 y 2**
- **Contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles): 4,6 lb/gal, 561 g/l.**

APLICACIONES

TWP puede utilizarse para brindar protección a largo plazo contra la herrumbre y la corrosión en una amplia variedad de aplicaciones industriales, navales, aeronáuticas y en oilfield.

ESPECIFICACIONES

Material de la película	Cera / Jabón de calcio
Tipo de Fluido	Disolvente mineral
Color / Apariencia	Fluido turquesa
Densidad, g/cm^3	0.85
Punto de Inflamación, º C (ASTM D-1310) T.O.C.	> 8
Punto de Goteo (de la película), º C	138
% en peso de No Volátiles (ASTM D-1644)	45
Espesor de la película, µ (típico)	12
Corrosión lámina de Cu (ASTM D-130)	1b
Resistencia a la niebla salina al 20% (ASTM B-117)	> 20 días
Con inmersión en agua	> 30 días
Resistencia a la humedad	> 30 días

INFORMACIÓN DE COBERTURA

El área de cobertura que brinda **TWP** puede variar de acuerdo al espesor de la película, la terminación de la superficie y a pérdidas o derrames.
Los resultados típicos que pueden esperarse, según el espesor de la película, son:

Película cuyo espesor es de	Puede cubrir hasta
6 µ	88 m^2/l
12 µ	44 m^2/l
25 µ	22 m^2/l

PRESENTACIÓN

Aerosol 240 g (440 cc)

Garantía Limitada
GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatarse en forma fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo de tres días poniendo a su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización.

Licenciatario en Argentina: **GULF OIL Argentina S.A.**
Liniers 247 - (B1752DCE) Lomas del Mirador - Bs. As.
Tel: (54 11) 4699-2000 - Fax: interno 25
e-mail: ventas@gulfoil.com.ar

Código: 06.1.90.AA

Rev. 01 - Fecha de emisión: 22 de noviembre de 2005.