

TWP

INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN

TWP es un desplazante de agua especialmente formulado que al secarse forma una película cerosa y fina, brindando un sello efectivo contra la humedad y la corrosión. **TWP** provee protección a largo plazo para todo tipo de superficies metálicas, aún bajo condiciones ambientales severas, tales como agua, alta humedad o niebla salina.

TWP puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores a manera de recubrimiento protectorio para materias primas, partes maquinadas, herramientas, cañerías, fittings, válvulas, etc. ya sea durante su almacenaje o tránsito.

TWP no se resquebraja ni se escama; penetra totalmente para desplazar la humedad y evitar la corrosión, aún en los intersticios más pequeños. **TWP** es de color turquesa, lo que facilita el control visual de la aplicación del producto. Su remoción es también muy fácil y segura utilizando un solvente de seguridad como **JET-LUBE® CLEAN-UP™**.

VENTAJAS

- Penetra profundamente desplazando la humedad
- Evita la herrumbre y la corrosión
- No tóxico
- Económico
- Fórmula apta para interior y exterior
- No se resquebraja ni se escama
- De fácil remoción
- Color turquesa fácilmente identificable
- Para tubing, casing y cañerías. No es necesaria su remoción antes de aplicar el compuesto para running
- Cumple normal MIL-C-16173E, grados 1 y 2
- Contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles): 4,6 lb/gal, 561 g/l.

Recomendación

Debido a la volatilidad del solvente, se recomienda utilizar el total del envase de 4 litros en cada aplicación para evitar su evaporación.

APLICACIONES

TWP puede utilizarse para brindar protección a largo plazo contra la herrumbre y la corrosión en una amplia variedad de aplicaciones industriales, navales, aeronáuticas y en oilfield.

ESPECIFICACIONES

Material de la película	Cera / Jabón de calcio
Tipo de Fluido	Disolvente mineral
Color / Apariencia	Fluido turquesa
Densidad, g/cm ³	0.85
Punto de Inflamación, ° C (ASTM D-1310) T.O.C.	> 8
Punto de Goteo (de la película), ° C	138
% en peso de No Volátiles (ASTM D-1644)	45
Espesor de la película, μ (típico)	12
Corrosión lámina de Cu (ASTM D-130)	1b
Resistencia a la niebla salina al 20% (ASTM B-117)	> 20 días
Con inmersión en agua	> 30 días
Resistencia a la humedad	> 30 días

INFORMACIÓN DE COBERTURA

El área de cobertura que brinda **TWP** puede variar de acuerdo al espesor de la película, la terminación de la superficie y a pérdidas o derrames.

Los resultados típicos que pueden esperarse, según el espesor de la película, son:

Película cuyo espesor es de	Puede cubrir hasta
6 μ	88 m ² /l
12 μ	44 m ² /l
25 μ	22 m ² /l

PRESENTACIÓN

Lata de 4 litros

Garantía Limitada
GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatare en forma fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo de tres días poniendo a su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización.



Código: 06.1.90.04

Licenciatario en Argentina: **GULF OIL Argentina S.A.**

Liniers 247 - (B1752DCE) Lomas del Mirador - Bs. As.

Tel: (54 11) 4699-2000 - Fax: interno 25

e-mail: ventas@gulfoil.com.ar

Rev. 01 - Fecha de emisión: 22 de febrero de 2007.